

# Lackieranleitung für 2K-Acryllack / 2K-RAL-Acryllack als Spraydose

*Letzte Änderung: 12.06.2019*

*Version des Dokuments: 1*

*Interne Version: 4493aea43d*

## 1. Lieferumfang

- Spraydose 2K- Acryllack / 2K-RAL-Lack

## 2. Grundlagen

- Farbexakter Premium-Lack für Untergründe wie Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe.
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,3 qm

## 3. Vorgehensweise

1. Untergrund muss staubfrei, trocken und fettfrei sein - ggf. mit Silikonentferner reinigen.
2. Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten schütteln. (Mischkugel muss hörbar sein.)
3. 2K Lackspraydose aktivieren: Mit dem Kunststoffknopf aus dem Deckel das Ventil auf der Unterseite der Dose eindrücken. Dose dabei auf den Kopf stellen. Es muss ein deutliches Knackgeräusch zu hören sein. (Dose nach Aktivierung innerhalb von 12 Stunden verbrauchen.)
4. Danach Dose erneut 2 Minuten kräftig schütteln.
5. Objekt mit Lack annebeln und 30 Minuten ablüften lassen.
6. Erst danach Lack in 1-2 Schichten deckend auftragen.
7. Nach letztem Farbauftrag Lack vollständig trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH  
Gebäude 155  
conneKT 2  
97318 Kitzingen  
GERMANY

E-Mail: [kundenservice@tristarcolor.com](mailto:kundenservice@tristarcolor.com)  
Web: <http://www.tristarcolor.com>

