

Lackieranleitung für Acryllack / RAL-Acryllack als Spraydose

Letzte Änderung: 19.06.2018

Version des Dokuments: 2

Interne Version: 8c551776bb

1. Lieferumfang

- Spraydose 1K- Acryllack / 1K-RAL-Lack

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium-Lack für Untergründe wie Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe.
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,5 – 2,0 qm.

3. Vorgehensweise

1. Lackspraydose ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
4. Lackiermaske aufsetzen und die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht Lack annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
5. Lack 20 Minuten ablüften lassen.
6. Zweite Schicht Lack dünn auftragen. Dieses Mal jedoch deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken. Die Breitstrahl Sprühkopfdüse kann dabei je nach Wunsch verstellt werden.
7. Lack 24 Stunden austrocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)



TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
Gebäude 155
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

E-Mail: kundenservice@tristarcolor.com
Web: <http://www.tristarcolor.com>

